

Hatelit[®] Asfaltarmering

Bitumencoated asfaltarmeringsnät med ultralätt nonwoven geotextil av polypropylen som säkrar lätt och enkel installation.

I mer än 35 år har Hatelit asfaltarmering avhjälpt problem med sprickbildningar i asfaltbeläggningar. Genom att bygga in Hatelit i övergångszonen mellan nya och gamla beläggningar kan sprickbildningen skjutas upp och förlänga beläggningens totala livslängd upp till 4 gånger och i bästa fall kan sprickorna stoppas helt. Effekten av Hatelit finns demonstrerad i jämförande tester, där armerade och oarmerade asfaltuppbyggningar har provats. Resultatet av dessa prov har visat, att brottstyrkan för den armerade asfalten är 50 % högre och att deformationsegenskaperna ökas med 65 % i förhållande till den oarmerade asfalten.

Teknisk data

Material-egenskaper	Testmetod	C 40/17	XP 50
Råvara		Polyester geonät + Ultralätt nonwoven geotextil PP	PVA geonät + ultralätt nonwoven geotextil PP
YtskiktBeläggning		Bitunen	bitunen
Vikt			210 g/m ²
Ultimat dragstyrka	längd tvärs	EN ISO 10319	50 kN/m ² 50 kN/m ²
Max. deformation	längd tvärs	EN ISO 10319	< 12% < 12% < 6% < 6%
Dragstyrka vid 3% deformation	längd tvärs	EN ISO 10319	< 12 kN/m < 12 kN/m < 22 kN/m < 22 kN/m
Värmeegenskaper			< 190 °C < 190 °C
Maskstorlek			40 x 40 mm 40 x 40 mm

Dimensioner	C 40/17	Xp 50
Rullbredd	5,0 m	5,0 m
Rulllängd	150 m	150 m
Rulldiameter (ca.)	0,4 m	0,4 m
Rullvolym (ca.)	0,63 m ³	0,63 m ³
Rullvikt (ca.)	225 kg	170 kg

Ovanstående information/teknisk data är baserade på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av bq Byggros ab`s gällande sälj- och leveransbestämmelser.